Hem D an PTO 892. JE.

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 7. Februar 2002 (07.02.2002)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 02/11214 A1

(51) Internationale Patentklassifikation?:

101

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE01/02849

(22) Internationales Anmeldedatum:

27. Juli 2001 (27.07.2001)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

H01L 33/00

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität: 100 36 940.5

28. Juli 2000 (28.07.2000) D

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): PATENT TREUHAND GESELLSCHAFT FÜR ELEKTRISCHE GLÜHLAMPEN MBH [DE/DE]; Hellabrunner Str. 1, 81543 München (DE). OSRAM OPTO SEMICONDUCTORS GMBH & CO. OHG [DE/DE]; Werner-Werk-Str. 2, 93049 Regensburg (DE).

(72) Erfinder; und


(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): BOKOR, Dieter [DE/DE]; Eichenstr. 1, 82024 Taufkirchen (DE). EL-LENS, Andries [NL/DE]; Hofangerstr. 133, 81735 München (DE). HUBER, Günter [DE/DE]; Scheyerer Str. 78a, 86529 Pfaffenhofen (DE). ZWASCHKA, Franz [DE/DE]; Egerländerstr. 31, 85737 Ismaning (DE). JERMANN, Frank [DE/DE]; Rotkäppchenstr. 98, 81739 München (DE). KOBUSCH, Manfred [DE/DE]; Rudolf-Zorn-Str. 4, 81739 München (DE). OSTERTAG, Michael [DE/DE]; Cincinnatistr. 50, 81549 München (DE). ROSSNER, Wolfgang [DE/DE]; Dekan-Imminger-Str. 25, 83607 Holzkirchen (DE).

- (74) Anwalt: POKORNY, Gerd; c/o Osram GmbH, Postfach 22 16 34, 80506 München (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (national): CN, JP, KR, US.
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: ILLUMINATION DEVICE WITH AT LEAST ONE LED AS THE LIGHT SOURCE

(54) Bezeichnung: BELEUCHTUNGSEINHEIT MIT MINDESTENS EINER LED ALS LICHTQUELLE



(57) Abstract: The invention relates to a luminescence conversion LED based illumination device that emits primarily radiation in the range of from 370 and 430 nm of the optical spectrum (peak wavelength). Said radiation is converted to radiation having a longer wavelength using three luminescent substances that emit in the red, green and blue range.

(57) Zusammenfassung: Beleuchtungseinheit auf Basis einer Lumineszens-Konversions-LED, die primär Strahlung im Bereicht zwischen 370 und 430 nm des optischen Spektralbereichs emittiert (Peakwellenlänge), wobei diese Strahlung unter Zuhilfenahme von drei Leuchtstoffen, die im Roten, Grünen und Blauen emittieren, in längerwellige Strahlung konvertiert wird.



12/11214 A

WO 02/11214 A1



Erklärungen gemäß Regel 4.17:

- hinsichtlich der Berechtigung des Anmelders, ein Patent zu beantragen und zu erhalten (Regel 4.17 Ziffer ii) für die folgenden Bestimmungsstaaten CN, JP, KR, europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR)
- hinsichtlich der Berechtigung des Anmelders, ein Patent zu beantragen und zu erhalten (Regel 4.17 Ziffer ii) für die folgenden Bestimmungsstaaten CN, JP, KR, europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR)

- Erfindererklärung (Regel 4.17 Ziffer iv) mur für US

Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht
- vor Ablauf der f\(\tilde{u}\)r \(\tilde{A}\)nderungen der Anspr\(\tilde{u}\)che geltenden
 Frist; Ver\(\tilde{o}\)ffentlichung wird wiederholt, falls \(\tilde{A}\)nderungen
 eintreffen

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

Patent-Treuhand-Gesellschaft für elektrische Glühlampen mbH., München

Beleuchtungseinheit mit mindestens einer LED als Lichtquelle

Technisches Gebiet

Die Erfindung geht aus von einer Beleuchtungseinheit mit mindestens einer LED als Lichtquelle gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1. Es handelt sich insbesondere um eine im Sichtbaren oder Weißen emittierenden Lumineszenz-Konversions-LED auf der Basis einer primär im nahen UV oder kurzwelligen Blau emittierenden LED.

Stand der Technik

LEDs, die weißes Licht abgeben, werden derzeit vorwiegend durch die Kombination einer im Blauen bei etwa 460 nm emittierenden Ga(In)N-LED und eines gelb emittierenden YAG:Ce³⁺-Leuchtstoffs erzeugt (US 5 998 925 und EP 862 794). Allerdings sind diese Weißlicht-LEDs für Zwecke der Allgemeinbeleuchtung wegen ihrer schlechten Farbwiedergabe aufgrund fehlender Farbkomponenten (vor allem der Rot-Komponente) nur eingeschränkt zu gebrauchen. Statt dessen wird auch versucht, primär blau emittierende LEDs mit mehreren Leuchtstoffen zu kombinieren um die Farbwiedergabe zu verbessern, siehe WO 00/33389 und WO 00/33390.

Grundsätzlich ist außerdem bekannt, weiß emittierende LEDs auch mit sogenannten organischen LEDs zu realisieren oder durch Zusammenschalten monochromer LEDs mit entsprechender Farbmischung. Meist wird eine UV LED (Emissionsmaximum zwischen 300 und 370 nm) verwendet, die mittels mehrerer Leuchtstoffe, meist drei, die im roten, grünen und blauen Spektralbereich emittieren (RGB-Mischung) in weißes Licht umgewandelt werden (WO 98-39-805, WO 98-39-807 und WO 97-48-138). Als blaue Komponente sind als anorganische Leuchtstoffe BaMgAl₁₀O₁₇:Eu²⁺ oder ZnS:Ag⁺ bekannt; als blaugrüne Komponente ZnS:Cu⁺, oder (Zn,Cd)S:Cu⁺, oder ZnS:(Al,Cu)⁺; als rote Komponente Y₂O₂S:Eu²⁺. Außerdem wird eine Reihe organischer Leuchtstoffe empfohlen.

15

20

Für weiß emittierende Quellen von hoher Lichtqualität mit kleinen Dimensionen oder als Hintergrundbeleuchtung von z. B. LCDs sind Leuchtstofflampen und Glühlampen wenig geeignet. OLEDs sind dazu zwar besser geeignet, allerdings ist die UV-Beständigkeit von organischen Leuchtstoffen im Vergleich zu anorganische Leuchtstoffen schlechter. Außerdem sind die Herstellkosten höher. Blaue LEDs mit dem Leuchtstoff YAG:Ce3+ (und davon abgeleiteten Granaten) sind prinzipiell ebenfalls geeignet, jedoch bestehen Nachteile in der Farborteinstellung: Nur in beschränkter Weise kann der Farbort derart gewählt werden, dass weißes Licht entsteht, das eine gute Farbwiedergabe ermöglicht, da der weiße Farbeindruck primär durch die Mischung blauer Emission der LED und gelber Emission des Leuchtstoffs entsteht. Der Nachteil von Leuchtstofflampen und UV-(O)LEDs besteht darin, dass UV-Energie in sichtbares Licht mit einer schlechten Energieeffizienz umgewandelt wird: UV-Strahlung (in Leuchtstofflampen 254 und 365 nm; in UV LEDs 300 - 370 nm) einer Wellenlänge von z.B. 254 nm wird umgewandelt in Licht mit einer Wellenlänge von 450-650 nm. Das bedeutet einen Energieverlust von 40 bis 60 % bei einer theoretischen Quanteneffizienz von 100%.

5

10

15

20

Organische Leuchtstoffe sind im allgemeinen schwieriger herzustellen als anorganische Leuchtstoffe, und sind darüber hinaus im allgemeinen zu instabil, um in Lichtquellen hoher Lebensdauer (z. B. über 30.000 Stunden) eingesetzt werden zu können.

Dieser Stand der Technik hat einige bedeutende Nachteile hinsichtlich der Energieeffizienz der Kombination aus LED und Leuchtstoffen und/oder der Stabilität der
Leuchtstoffe und/oder Beschränkungen hinsichtlich der geometrischen Dimensionen.

Darstellung der Erfindung

Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Beleuchtungseinheit mit mindestens einer LED als Lichtquellegemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1 bereitzustellen, die sich durch hohe Effizienz auszeichnet.

Diese Aufgaben werden durch die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 gelöst. Besonders vorteilhafte Ausgestaltungen finden sich in den abhängigen Ansprüchen.

5

10

15

20

25

Die Erfindung ist besonders vorteilhaft im Zusammenhang mit der Entwicklung einer im Sichtbaren bzw. Weißen emittlerenden LED. Diese LED kann hergestellt werden durch Kombination einer im nahen UV oder sehr kurzwelligem blaues Licht (hier zusammenfassend als "kurzwellig" bezeichnet) emittierenden LED mit einer Emissionswellenlänge zwischen 370 und 430 nm und mindestens einem der unten angeführten Leuchtstoffe, der die Strahlung der LED ganz oder teilweise absorbiert und selbst in Spektralbereichen emittiert, deren additive Mischung mit dem Licht der LED und /oder anderen Farbstoffe weißes Licht mit guter Farbwiedergabe oder Licht mit einem gewünschten Farbort ergibt. Je nach Anwendung kann ein einziger Leuchtstoff mit den erfindungsgemäßen Eigenschaften ausreichen. Evtl. kann er auch mit einem oder mehreren anderen erfindungsgemäßen Leuchtstoffen oder Leuchtstoffen anderer Klassen, beispielsweise vom Typ YAG:Ce, kombiniert werden. Das blaue Licht der LED ist hier nicht (oder kaum) direkt nutzbar, im Gegensatz zum Stand der Technik, der längerwelliges Blau (430 bis 480 nm) verwendet, sondern eignet sich nur zur primären Anregung der Leuchtstoffe.

Eine primäre Strahlungsquelle, deren Emission viel näher an der Wellenlänge liegt, bei der die Leuchtstoffe emittieren, kann die Energieeffizienz erheblich steigern. Bei einer Quelle, die bei 400 nm emittiert, reduziert sich zum Beispiel der Energie-Verlust schon auf nur noch 12 bis 39%.

Das technische Problem liegt in der Entwicklung und Produktion ausreichend effizienter Leuchtstoffe, die im spektralen Bereich zwischen 370 nm und 430 nm anregbar sind und gleichzeitig ein passendes Emissionsverhalten zeigen.

Um eine farbige oder weiße LED zu realisieren, wird ein erfindungsgemäßer Leuchtstoff, evtl. in Verbindung mit einem oder mehreren anderen Leuchtstoffen mit einem möglichst transparenten Bindemittel kombiniert (EP 862 794). Der Leuchtstoff absorbiert das Licht der UV/Blau-Licht emittierenden LED ganz oder teilweise und emittiert es in anderen Spektralbereichen wieder breitbandig, so dass eine Gesamt-emission mit gewünschtem Farbort entsteht. Bisher gibt es kaum Leuchtstoffe, die diese Anforderungen so gut erfüllen wie die hier beschriebenen Leuchtstoffe. Sie

-4-

zeigen eine hohe Quanteneffizienz (typisch 70 %) und gleichzeitig eine spektrale Emission, die aufgrund der Empfindlichkeit des Auges als hell empfunden wird. Der Farbort lässt sich in einem weiten Bereich einstellen. Zu den Vorteilen dieser Leuchtstoffe zählen außerdem ihre relativ leichte, umweltschonende Herstellbarkeit, seine Ungiftigkeit und seine relativ hohe chemische Stabilität.

5

10

15

20

25

30

Die Erfindung betrifft insbesondere eine Beleuchtungseinheit mit mindestens einer LED als Lichtquelle (light emitting diode), die besondere spezifisch gewünschte Farbtöne erzeugt (beispielsweise Magenta) oder die beispielsweise weißes Licht erzeugt, indem eine primär kurzwellig (also UV bis blau im Bereich 370 bis 430 nm) emittierende Strahlung mittels mehrerer Leuchtstoffe in Weiß konvertiert wird: entweder durch Mischung der sekundären Strahlung eines blau und gelb emittierenden Leuchtstoffs oder insbesondere durch RGB-Mischung aus drei Leuchtstoffen die rot, grün und blau emittieren. Für besonders hohe Anforderungen an die Farbwiedergabe können auch mehr als drei Leuchtstoffe kombiniert werden. Zu diesem Zweck kann auch einer der erfindungsgemäß eingesetzten Leuchtstoffe mit anderen, bereits für diese Verwendung bekannten Leuchtstoffen wie beispielsweise SrS:Eu (WO 00/33390) oder YAG:Ce (US 5 998 925) kombiniert werden.

Als primär kurzwellig emittierende LED eignet sich insbesondere eine Ga(In,AI)N-LED, aber auch jeder andere Weg zur Erzeugung einer kurzwelligen LED mit einer primären Emission im Bereich 370 bis 430 nm.

Die Erfindung erweitert die spektrale Emissionscharakteristik von LEDs indem über den gegenwärtige Kenntnisstand hinaus weitere Leuchtstoffe und deren Mischungen Anwendung finden (siehe Tab. 1 bis 3). Dabei kann die Auswahl der angewendeten Leuchtstoffe und Mischungen hiervon so getroffen werden, das neben farbechten Weiß auch andere Mischfarben mit breitbandiger Emission erzeugt werden. Generell wird das emittierte Licht der LED von der Mischung, die Leuchtstoffe enthält, absorbiert. Diese Mischung ist entweder direkt auf der LED aufgebracht oder in einem Harz oder Silikon dispergiert oder aufgebracht auf einer transparenten Scheibe über einer LED oder aufgebracht auf einer transparenten Scheibe über mehreren LEDs.

Der erfinderische Schritt besteht darin, dass durch die Verwendung von LEDs mit Emissionswellenlängen zwischen 370 und 430 nm (unsichtbar oder kaum sichtbares

Tabelle 1: Blau emittierende Leuchtstoffe:

- $M_s(PO_s)_3(X)$:Eu^{2*} mit M = zumindest eines der Metalle Ba, Ca allein oder in Kombination mit Sr (bevorzugt ist Anteil Sr höchstens 85%), wobei X = zumindest eines der Halogene F oder Cl;
- 5 M*3MgSi2O8:Eu2+ mit M = zumindest eines der Metalle Ba, Ca, Sr allein oder in Kombination

Ba_sSiO_aBr_a:Eu²

Ba_{1,29}Al₂₂O_{19,29}:Eu²⁺

YSiO,N:Ce3+

10 (Sr,Ba)₂Al₂O₁₁:Eu²⁺

 MF_2 : Eu^{2+} mit M = zumindest eines der Metalle Ba, Sr, Ca; bevorzugt ist der Anteil des Ba an M > 5 %, beispielsweise Ba = 10 %, also M = $Ba_{0.10}Sr_{0.45}Ca_{0.45}$.

 $Ba_{0.57}Eu_{0.09}O_{0.34}Al_{11.11}O_{17}:Eu^{2+}$

M**MgAl10O17:Eu2+ mit M** = zumindest eines der Metalle Eu, Sr allein oder in Kombination mit Ba (bevorzugt ist Anteil Ba höchstens 75%);

 $MLn2S4:Ce^3+$ mit M= eine Kombination der Metalle Ca, Sr; und Ln= zumindest eines der Metalle La, Y, Gd.

Tabelle 2: Grün (und Blaugrün) emittierende Leuchtstoffe

SrALO,:Eu2+

5

10

15

25

MBO3:(Ce3+,Tb3+) mit M = zumindest eines der Metalle Sc, Gd, Lu allein oder in Kombination mit Y (imsb. ist Y-Anteil < 40%); und als Aktivator fungieren die Metalle Ce und Tb gemeinsam; insbesondere liegt der Anteil des Ce am Metall M im Bereich 5 % ≤ Ce ≤ 20 % und der Anteil des Tb am Metall im Bereich 4 % ≤Tb ≤ 20; bevorzugt ist Anteil Ce > Anteil Tb;

M2SiO5:(Ce3+,Tb3+) mit M = zumindest eines der Metalle Y, Gd, Lu; und als Aktivator fungieren die Metalle Ce und Tb gemeinsam (bevorzugt ist Anteil Ce > Anteil Tb);

MN*2S4:Ak mit M = zumindest eines der Metalle Zn, Mg, Ca, Sr, Ba; mit N = zumindest eines der Metalle Al, Ga, In; und Ak = entweder eine Kombination von Eu2+, Mn2 zusammen (bevorzugt ist Anteil Eu > Anteil Mn) oder eine Kombination von Ce3+,Tb3+ zusammen (bevorzugt ist Anteil Ce > Anteil Tb);

SrBaSiO₄:Eu²⁺

BannAlpO1880:Eu2+

BangAlpO1882:Eu2+,Mn2+

 $Y_s(SiO_s)_3N:Ce^{3+}$;

20 Ca8Mg(SiO4)4Cl2:Ak2+ mit Ak = Eu2+ allein oder mit Mn2 zusammen (bevorzugt ist Anteil Eu > 2xAnteil Mn);

Sr4Al14O25:Eu2+

(Ba,Sr)MgAl10O17:Ak mit Ak = Eu2+ entweder in Kombination mit Ce3+ und Tb3+, oder in Kombination mit Mn2+; bevorzugt ist Anteil Eu am Aktivator Ak > 50 %;

Sr₆BP₅O₂₀:Eu2+

Sr,P,O;(Eu2+,Tb3+) mit Eu und Tb gemeinsam

BaSi,O.:Eu2+

5

10

Tabelle 3: Rot (Orangerot bis Tiefrot) emittierende Leuchtstoffe

Ln₂O₂St:Ak3+ wobei Ln = zumindest eines der Metalle Gd, La, Lu allein oder in Kombination mit Y (bevorzugt ist Anteil Y höchstens 40%; insbesondere ist Anteil La mindestens 10 %); und mit St = zumindest eines der Elemente S, Se, Te; und wobei Ak = Eu allein oder in Kombination mit Bi;

Ln2WmO6:Ak3+ wobei Ln = zumindest eines der Metalle Y, Gd, La, Lu; und mit Wm = zumindest eines der Elemente W, Mo, Te; und wobei Ak = Eu allein oder in Kombination mit Bi;

(Zn,Cd)S:Ag+ wobei Zn und Cd nur in Kombination verwendet werden; bevorzugt ist Anteil Zn < Anteil Cd;

Mg, Ge, O, F, o: Mn4+

Sr.P.O.:Eu2+,Mn2+

15 M₃MgSi₂O₈:Eu²⁺,Mn²⁺ mit M = zumindest eines der Metalle Ca, Ba, Sr.

(M1)2(M2)(BO3)2:Eu2+ mit M1 = zumindest eines der Metalle Ba, Sr; und mit M2 ist zumindest eines der Metalle Mg,Ca; bevorzugt ist der Anteil Ba am Kation M1 mindestens 80 %; bevorzugt ist der Anteil Mg am Metall M2 mindestens 70%.

20

Es wird angemerkt, dass der Aktivator im allgemeinen jeweils einen Anteil des führenden Kations (= Metall, insbesondere ein Lanthanid Ln) ersetzt, beispielsweise steht MS:Eu(5%) für $M_{1-0.05}$ Eu $_{0.05}$ S.

Die Formulierung "M = zumindest eines der Metalle X, Y;" bedeutet entweder das Metall X oder das Metall Y allein oder aber eine Kombination beider Metalle, also M = X,Y, mit a+b = 1.

Bei einer weißen LED wird ein Aufbau ähnlich wie im eingangs erwähnten Stand der Technik beschrieben verwendet. Als UV-Diode (primäre Strahlungsquelle) wird bevorzugt GaInN oder GaN oder GaInAlN verwendet. Beispielsweise hat sie eine Peakwellenlänge von 400 nm und eine Halbwertsbreite von 20 nm. Das Diodensubstrat wird mit einer Suspension aus drei Leuchtstoffen, je einer mit einem Emissionsmaximum im Roten, Grünen und Blauen Spektralbereich direkt oder indirekt beschichtet. Von diesen Leuchtstoffen ist zumindest einer ausgewählt aus den Tabellen 1 bis 3, und kombiniert entweder mit bekannten Leuchtstoffen oder mit Leuchtstoffen aus den anderen Tabellen. Die Leuchtstoffmischung wird bei etwa 200 °C eingebrannt. Damit wird eine Farbwiedergabe von typisch 80 erzielt.

Im folgenden soll die Erfindung anhand mehrerer Ausführungsbeispiele näher erläutert werden. Es zeigen:

10

15

20

25

30

Figur 1 ein Halbleiterbauelement, das als Lichtquelle (LED) für weißes Licht dient;

Figur 2 eine Beleuchtungseinheit mit Leuchtstoffen gemäß der vorliegenden Erfindung;

Figur 3 bis 17 das Emissionsspektrum von LEDs mit verschiedenen Leuchtstoffmischungen gemäß der vorliegenden Erfindung.

Beschreibung der Zeichnungen

Für den Einsatz in einer weißen LED zusammen mit einem GalnN-Chip wird beispielsweise ein Aufbau ähnlich wie in US 5 998 925 beschrieben verwendet. Der Aufbau einer derartigen Lichtquelle für weißes Licht ist in Figur 1 explizit gezeigt. Die Lichtquelle ist ein Halbleiterbauelement (Chip 1) des Typs InGaN mit einer Peak-Emissionswellenlänge von 420 nm und einer Halbwertsbreite von 25 nm mit einem ersten und zweiten elektrischen Anschluss 2,3, das in ein lichtundurchlässiges Grundgehäuse 8 im Bereich einer Ausnehmung 9 eingebettet ist. Einer der Anschlüsse 3 ist über einen Bonddraht 14 mit dem Chip 1 verbunden. Die Ausnehmung hat eine Wand 17, die als Reflektor für die blaue Primärstrahlung des Chips 1 dient. Die Ausnehmung 9 ist mit einer Vergussmasse 5 gefüllt, die als Hauptbestandteile ein Epoxidgießharz (80 bis 90 Gew.-%) und Leuchtstoffpigmente 6 (weni-

ger als 15 Gew.-%) enthält. Weitere geringe Anteile entfallen u.a. auf Methylether und Aerosil. Die Leuchtstoffpigmente sind eine Mischung. Der erste Konversions-Leuchtstoff ist aus Tab. 1 ausgewählt. Der zweite Leuchtstoff ist aus Tab. 2 und der dritte aus Tab. 3 ausgewählt.

5

10

15

20

25

30

In Figur 2 ist ein Ausschnitt aus einer Flächenleuchte 20 als Beleuchtungseinheit gezeigt. Sie besteht aus einem gemeinsamen Träger 21, auf den ein quaderförmiges äußeres Gehäuse 22 aufgeklebt ist. Seine Oberseite ist mit einer gemeinsamen Abdeckung 23 versehen. Das quaderförmige Gehäuse besitzt Aussparungen, in denen einzelne Halbleiter-Bauelemente 24 untergebracht sind. Sie sind UV-emittierende Leuchtdioden mit einer Peakemission von 380 nm. Die Umwandlung in weißes Licht erfolgt mittels Konversionsschichten, die direkt im Gießharz der einzelnen LED sitzen ähnlich wie in Figur 1 beschrieben oder Schichten 25, die auf allen der UV-Strahlung zugänglichen Flächen angebracht sind. Dazu zählen die innen liegenden Oberflächen der Seitenwände des Gehäuses, der Abdeckung und des Bodenteils. Die Konversionsschichten 25 bestehen aus drei Leuchtstoffen, die im gelben, grünen und blauen Spektralbereich emittieren unter Benutzung zumindest einen der erfindungsgemäßen Leuchtstoffe aus Tab. 1 bis 3.

Einige konkrete Ausführungsbeispiele von in Kombination untersuchten Leuchtstoffen sind in Tab. 4 zusammengefasst. Es handelt sich um eine Zusammenfassung geeigneter erfindungsgemäßer und an sich bekannter Leuchtstoffe in allen drei Spektralbereichen. In Sp. 1 ist die Versuchsnummer angegeben, in Sp. 2 die chemische Formel des Leuchtstoffs, in Sp. 3 das Emissionsmaximum des Leuchtstoffs, in Sp. 4 und 5 die x- und y- Farbortkoordinaten. In Sp. 6 und 7 sind die Reflektivität und die Quanteneffizienz (jeweils in Prozent) angegeben.

Besonders bevorzugt ist auch die Anwendung der ZnS-Leuchtstoffe für LEDs. Sie zeigen ein gutes Verarbeitungsverhalten in der LED-Umgebung. Es handelt sich dabei vor allem um den blau emittierenden Leuchtstoff ZnS:Ag, den grün emittierenden Leuchtstoff ZnS:Cu,Al und den rot emittierenden Leuchtstoff ZnS:Cu,Mn aus Tab. 4. Besonders hervorzuheben ist, dass sich mit diesen drei Leuchtstoffen eine weiß emittierende Leuchtstoff-Mischung realisieren lässt, unter Anregung durch eine LED mit Primärstrahlung im Bereich 370 bis 410 nm, siehe Ausführungsbeispiel 6 in Fig. 6. Da diese drei Leuchtstoffe chemisch nahezu identische Materialien sind, lassen sie sich sehr gut als Leuchtstoffmischung in einem Gießharz oder anderem Harz oder bei einer Beschlämmung verarbeiten.

Tab. 4

Nr. F	Formel	Em	x	у	R (%)	Q.E (%)
1 E	Ba₃MgSi₂O ₈ : Eu (5%)	440	0,16	0,07	42	50
2 (Ba _{0,15} Sr _{0,85}) ₅ (PO ₄) ₃ Cl:Eu2+	448	0,15	0,05	46	76
3 2	inS :Ag	452	0,14	0,07	76	63
4 (Ba,Sr)MgAl ₁₀ O ₁₇ :Eu2+	454	0,15	80,0	49	83
5 8	SrMgAl ₁₀ O ₁₇ :Eu2+	467	0,15	0,19	63	92
6 E	EuMgAl ₁₀ O ₁₇	481	0,17	0,31	35	63
7 2	InS :Cu	506	0,19	0,43	22	48
8 E	Ba _{0.74} Eu _{0.08} Al ₁₂ O _{18.82}	507	0,22	0,43	52	87
9 (Ca ₈ Mg(SiO ₄) ₄ Cl ₂ :Eu2+	508	0,17	0,6	34	67
10 Z	InS :Cu	510	0,2	0,46	16	55
11 E	BaMgAl ₁₀ O ₁₇ :Eu2+,Mn2+	513	0,14	0,21	64	95
12 E	Ba _{0.72} Eu _{0.05} Mn _{0.05} Al ₁₂ O _{18.82}	514	0,21	0,48	71	97
13 E	BaMgAl ₁₀ O ₁₇ :Eu2+,Mn2+	515	0,14	0,65	39	88
14 (Sr,Ba)SiO ₄ :Eu2+	517	. 0,23	0,61	54	
15 S	SrAl ₂ O ₄ :Eu2+	523	0,29	0,58	28	77
16 Z	InS :Cu,Al	534	0,31	0,61	29	83
17 Y	/BO ₃ :(Ce3+,Tb3+) (9.5%/5%)	545	0,34	0,59	80	69
18 C	Ca ₈ Mg(SiO ₄) ₄ Cl ₂ :Eu2+, Mn2+	550	0,38	0,57	30	61
19 8	6r _{1.95} Ba _{0.03} Eu _{0.02} SiO ₄	563	0,44	0,53	21	
20 5	Sr ₂ P ₂ O ₇ :Eu2+ , Mn2+	570	0,32	0,27	63	46
21 Z	InS :Cu,Mn	585	0,49	0,45	19	44
22 (Gd₂MoO ₆ :Eu3+ (20%)	610	0,66	0,34	50	
23 Y	∕ ₂ W _{0.98} Mo _{0.02} O ₆ :Eu ³⁺	612	0,61	0,38	68	73
24 Y	/ ₂ WO ₆ :Eu3+, Bi3+ (7.5%, 0.5%)	612	0,64	0,36	52	
25 L	.u ₂ WO ₆ :Eu3+, Bi3+ (7.5%, 1%)	612	0,64	0,36	65	
26 5	6rS:Eu2+ (2%)	616	0,63	0,37	52	91
27 L	.a ₂ TeO ₆ :Eu3+ (%)	617	0,66	0,34	76	
28 (La,Y)₂O₂S:Eu3+ ()	626	0,67	0,33	84	73
29 8	Sr ₂ Si ₅ N ₈ :Eu2+ (10%)	636	0,64	0,36	12	70
30 (Ba,Ca,Sr)MgSi₂O ₈ : Eu,Mn	657	0,39	0,16	47	52

Der Leuchtstoff Nr. 14 (Sr,Ba)SiO₄:Eu2+ ist im Grünen so breitbandig, dass hier auf eine separate Rotkomponente verzichtet werden.

In Tab. 6 sind schließlich 15 Ausführungsbeispiele konkreter Kombinationen von Leuchtstoffen aus Tab. 4 in Verbindung mit einer primären Lichtquelle (UV-LED) mit einem Emissionspeak im Bereich 370 bis 420 nm gezeigt. Die einzelnen UV-Dioden sind in Tab. 5 zusammengefasst, in der der Emissionspeak und der Farbort (soweit definiert, also ab 380 nm) der einzelnen Dioden angegeben ist.

5

10

20

In Sp. 1 bis 4 der Tab. 6 sind die Angaben aus Tab. 4 nochmals eingefügt zum besseren Abgleich. In Sp. 5 bis 10 ist die Brauchbarkeit der einzelnen Leuchtstoffe für Anregung bei verschiedenen Wellenlängen festgehalten und zwar systematisch für die kurzwelligen Dioden mit Emissionspeak bei 370 bis 420 nm in Schritten von 10 nm. Die anschließenden 15 Spalten zeigen konkrete Beispiele (als Ex 1 bis Ex 15 bezeichnet) einer RGB-Mischung, also die Kombination der kurzwelligen LED (die zweite Zeile gibt die gewählte Peakemission an) mit drei Leuchtstoffen aus dem roten, grünen und blauen Spektralbereich. Die in der jeweiligen Spalte angegebene Zahl bezeichnet den relativen Anteil an der spektralen Emission.

Bei einer stark kurzwelligen UV-Diode, unter 380 nm, liefert die UV-Diode keinerlei Anteil an der sekundären Emission, auch wegen der starken Absorption durch die drei Leuchtstoffe.

Ab einer primären Emission von 380 nm liefert die Diode jedoch einen kleinen, mit steigender Wellenlänge steigenden Anteil im Blauen zusätzlich zum blauen Leuchtstoff. Dieser Anteil erscheint in der Tab. 5 als zusätzlicher vierter Beitrag.

Schließlich sind in den letzten beiden Zeilen der Tab. 6 die gemessenen Farbortkoordinaten des Gesamtsystems eingetragen, die einen weiten Bereich von Weißtönen in der Farbtafel abdecken. Die spektrale Verteilung dieser System ist in den Figuren 3 (entsprechend Ex 1) bis 17 (entsprechend Ex 15) dargestellt.

Als besonders geeignete Leuchtstoffe für die Anwendung in Dreifarbenmischungen unter Primärbestrahlung bei 370 bis 420 nm haben sich dabei die blau emittierenden Leuchtstoffe Nr. 2, 4 und 6, die grün emittierenden Leuchtstoffe 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17 und 18 sowie die rot emittierenden Leuchtstoffe 26, 28 und 29 erwiesen.

Das Ausführungsbeispiel Nr. 15 verwendet eine blau emittierende Diode mit 420 nm
Peakemission mit so hoher Intensität, dass sie den blauen Leuchtstoff voll ersetzen kann und nur zwei zusätzliche Leuchtstoffe im Grünen und Roten benötigt.

Tab. 5

Ä.	Em	×	У
UV1	370		
UV2	380	0,2	0,14
N/3	390	0,19	60'0
UV4	400	0,18	0,05
UV5	410	0,18	0,03
9/0	420	0,17	0,02

		_		_	_	_	_	_	_		_				14	•	_						_	_	_			_	,	,_				
Ex15	420	0,380									0,300																				0.320		0,322	0,303
Ex14	420	0,040 0,040 0,040 0,050 0,100 0,050 0,050 0,250 0,065 0,085 0,090		0,330																0,450								0.130		·			0,318 0,322	0,332 0,322 0,325 0,325 0,328 0,330 0,332 0,331 0,323 0,319 0,334 0,329 0,317 0,319 0,325 0,303
Ex13	420	3,085		300		·	Γ										350					Γ			Γ			0,265 0,130					0,328	,319
Ex12	410	90'0		0,320 0,300 0,330				T							-		0,350 0,350										-	ľ			0,265		0,331	317 (
Ex11	410	,250 0					l	250					-				0			0,300	-					_		-			0,200	-	0,329 0	329 0
Ex10 E	400	020 0		-				0,600 0,250		ŀ						<u> </u>	_			0		-	0,200				-			-	0,150 0		0,307 0	334 0
Ex9 E	400	050 0		-			550	-	_			-						-		0,250		\vdash	0	-	-		_	\vdash		_	0,250 0,		0,331 0,	319 0,
Ex8 E	400 4	100 0,		-	H	-	0,350 0,450	-		_		_			_	_	250	-		o		\vdash	_				-				0,300 0,	\vdash	0,335 0,	323 0,
Ex7 E	390 4	020 0,	-	-	-	0,330	-	-	-		-	-	_	-		\vdash	0,350 0,250	-	_	\vdash	-	-	-	-	_		-	H			0,270 0,	-	0,332 0,	331 0,
Ex6 E	390 3	340 0,	\vdash	L	8	-	-	\vdash	\vdash	\vdash	_	0,200	_		_	\vdash	Ö	\vdash	_	-		\vdash	0,480			\vdash	\vdash	-	_	-	ö	_	0,322 0,3	32 0,8
-		0,0		_	0,400 0,280	_	L	L	_	_	_	0,2	-				_	L		_	0	L	0,4	_	_	_	<u> </u>	L			_	L	8 0,3	0,3
Ex5	380	0,04	L		0,40				L							L		L			0,560						L						906,0	0,33
Ex4	380	0,040		0,360														0,350													0,250		0,299 0,331	0,328
Ex3	370					0,450													0,400								0,150						0,299	0,325
EXO	370			0,400															0,400 0,400											0,200			0,331	0,322
Ex1	370		0,400														0,420						•							0,180			0,307	0,332
420				*				Ž.					×		×	×	X			8.2		7	1.7	E	:						Į.		×	>
00 410 420						S. Carlo	7 . 3	×					×		×	×	×				X	38.5						3.5			, i		nate	di nate
4								×	×		×	×	×		×	×	×	13.33	14.1	X	- 11		×					·		i	4:			
380 390								×	×		×	×	×		×	×	×	:X		X	X	2.5	17.8				2 F				15.5	- 24	00 00 00	8
380		×				******	72 64	×	×	×	×	×	×		×	×	×	X		X	×	7	X					i		;.	.: .:	9 9	farb	tarb
370	×				 			* X :-	×	×	×	×	×	×	×	×	X	X	××	×	X	×	X	ŕ	i	·			*	÷	<	/: /:	Gesamtfarb	Gesamtfarb koo or
EV.			3	4	-	4	က	1	က	4	4	4	3	3	2	+	4	3	-	4	2	2	3		1	-	1	4	-	-	4	2		
>		0,14	1,000	CHOICE.	1/2(37)	1019	(9° 9) (4° 9)	0,31	0,43	0,43	9'0	0,46	0,21	0,48	0,65	0,61	0.58	10,01	0.59	0.67	0.53	0.27	0.45	1980 6.89	18	83.	9)3. iš	# 155.8 c 1, 17**	· 1000 ·	(A) (C)	: : lc	金拉维:動力		
×		0,2	S. California	64.15			Sec. 15.	481~10.17	0,19	0,22	0,17	0,2	0,14	0,21	0,14	0,23	0.29	ost of	20.00	5501 0.88 0.57	0.44	0.32	0.49	1.5	. y 		0.13	1. A. S. C.	40	1000		1000		
Em	370	380	- Secretary in California (President	Company of the Company	10.00 (10	1.5%	4.20	481	506	202	208	510	513	514	515	517	623 0.29 0.58	534	.546.50 84	1929 W	. 563	20/9	585 0,49 0,45	1.4	10 14 (: . ::: :::	it Co	31.15		\$17.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1	ifi ili ile		
Ŗ.			-			.,	ည	9	į	80	တ	ių.	;	12	13	14	15			18	. 22.	20	::	22	23	24	25		27		i.	S16): <1 585		

Tab. 6

5

10

15

Ansprüche

- 1. Beleuchtungseinheit mit mindestens einer LED als Lichtquelle, wobei die LED primär Strahlung im Bereich von 370 bis 430 nm des optischen Spektralbereichs emittiert (Peakwellenlänge), wobei diese Strahlung teilweise oder vollständig in längerwellige Strahlung konvertiert wird durch drei Leuchtstoffe, die der primären Strahlung der LED ausgesetzt sind, und die im blauen, grünen und roten Spektralbereich emittieren, so dass weißes Licht entsteht, dadurch gekennzeichnet, dass die Konversion zumindest unter Zuhilfenahme eines Leuchtstoffs, der blau mit einem Maximum der Wellenlänge bei 440 bis 485 nm emittiert, und unter Zuhilfenahme eines Leuchtstoffs, der grün mit einem Maximum der Wellenlänge bei 505 bis 550 nm emittiert und unter Zuhilfenahme eines Leuchtstoffs, der rot mit einem Maximum der Wellenlänge bei 560 bis 670 nm emittiert, erreicht wird, wobei zumindest einer dieser drei Leuchtstoffe aus einer der Tabellen 1, 2 oder 3 stammt.
- 2. Beleuchtungseinheit nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die LED weiße Strahlung emittiert unter Verwendung von drei Leuchtstoffen, je einer aus den drei Tabellen.
- 3. Beleuchtungseinheit nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass als primäre Strahlungsquelle eine LED auf Basis von Ga(In,AI)N verwendet wird.
- Beleuchtungseinheit nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass weißes
 Licht erzeugt wird unter Verwendung eines blauen Leuchtstoffs:
- 20 M₅(PO₄)₃(X):Eu^{2*} mit M = zumindest eines der Metalle Ba, Ca allein oder in Kombination mit Sr, wobei X = zumindest eines der Halogene F oder Cl; oder eines blauen Leuchtstoffs:
 - $M_{5}^{*}MgSi_{2}O_{8}:Eu^{2*}$ mit M = zumindest eines der Metalle Ba, Ca, Sr allein oder in Kombination;
- oder eines blauen Leuchtstoffs: ZnS:Ag oder

 M**MgAl₁₀O₁₇:Eu²⁺ mit M** = zumindest eines der Metalle Eu, Sr

 allein oder in Kombination mit Ba.
 - 5. Beleuchtungseinheit nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass weißes Licht erzeugt wird unter Verwendung eines grünen Leuchtstoffs:

- 16 -

SrAl₂O₄:Eu²⁺
oder eines grünen Leuchtstoffs

Ba_{0.87}Al₁₂O_{18.82}:Eu²⁺,Mn²⁺
oder eines grünen Leuchtstoffs

5 Ca₈Mg(SiO₄)₄Cl₂:Eu²⁺, Mn²⁺
oder eines grünen Leuchtstoffs

Sr4Al14O25:Eu
oder eines grünen Leuchtstoffs

ZnS:Cu,Al
oder

BaMgAl₁₀O₁₇:(Eu2+ kombiniert mit Ce³⁺,Tb³⁺, oder mit Mn²⁺).

- 6. Beleuchtungseinheit nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass weißes Licht erzeugt wird unter Verwendung eines roten Leuchtstoffs

 Ln₂O₂SSt:Ak³⁺ wobei Ln = zumindest eines der Metalle Gd, La, Lu allein oder in Kombination mit Y; und mit St = zumindest eines der Elemente Se, Te; und wobei Ak = Eu allein oder in Kombination mit Bi;
- oder eines roten Leuchtstoffs ZnS:Cu,Mn oder $Sr_2P_2O_7:Ak^{2+}$ mit Ak = zumindest eines der Metalle Eu, Mn.
- Beleuchtungseinheit nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass zur Erzeugung von weißem Licht die primär emittierte Strahlung im Wellenlängenbereich 370 bis 420 nm liegt, unter Verwendung eines blauen Leuchtstoffs M₅(PO₄)₃(X):Eu²⁺ mit M = zumindest eines der Metalle Ba, Ca allein oder in Kombination mit Sr, wobei X = zumindest eines der Halogene F oder Cl; oder eines Leuchtstoffs
 M**MgAl₁₀O₁₇:Eu²⁺ mit M** = zumindest eines der Metalle Eu, Sr allein oder in Kombination mit Ba.
- 8. Beleuchtungseinheit nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass zur Erzeugung von weißem Licht die primär emittierte Strahlung im Wellenlängenbereich unterhalb 380 nm liegt, unter Verwendung eines blauen Leuchtstoffs
 - $M_{s}^{*}MgSi_{2}O_{s}:Eu^{2}$ mit M = zumindest eines der Metalle Ba, Ca, Sr allein oder in

- 17 -

Kombination.

9. Beleuchtungseinheit nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass zur Erzeugung von weißem Licht die primär emittierte Strahlung im Wellenlängenbereich 370 bis 420 nm liegt, unter Verwendung eines grünen Leuchtstoffs SrAl₂O₄:Eu²⁺

oder eines grünen Leuchtstoffs

Ca_xMg(SiO_x)₄Cl₂:Eu²⁺, Mn²⁺

oder eines grünen Leuchtstoffs

10 Sr4Al14O25:Eu

5

15

20

oder eines grünen Leuchtstoffs

BaMgAl₁₀O₁₇:(Eu2+ kombiniert mit Ce³⁺,Tb³⁺, oder mit Mn²⁺).

10. Beleuchtungseinheit nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass zur Erzeugung von weißem Licht die primär emittierte Strahlung im Wellenlängenbereich unterhalb 390 nm liegt, unter Verwendung eines grünen Leuchtstoffs

 $Ba_{0.82}Al_{12}O_{18.82}:(Eu^{2+},Mn^{2+}).$

11. Beleuchtungseinheit nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass zur Erzeugung von weißem Licht die primär emittierte Strahlung im Wellenlängenbereich unterhalb von 380 nm liegt, unter Verwendung eines roten Leuchtstoffs

Ln₂O₂St:Ak²⁺ wobei Ln = zumindest eines der Metalle Gd, La, Lu allein oder in Kombination mit Y; und mit St = zumindest eines der Elemente S, Se, Te; und wobei Ak = Eu allein oder in Kombination mit Bi;

25 oder eines roten Leuchtstoffs

 $\underline{Sr.P.O.:Ak^{2*}}$ mit Ak = zumindest eines der Metalle Eu, Mn.

12. Beleuchtungseinheit nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass zur Erzeugung von weißem Licht die primär emittierte Strahlung im Wellenlän-

WO 02/11214

5

10

- 18 -

genbereich 370 bis 400 nm liegt, unter Verwendung eines roten Leuchtstoffs MMgSi₂O₄:Eu,Mn wobei M = zumindest eines der Metalle Ba, Ca, Sr.

PCT/DE01/02849

- 13. Beleuchtungseinheit nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Beleuchtungseinheit eine Lumineszenzkonversions-LED ist, bei der die Leuchtstoffe direkt oder mittelbar in Kontakt mit dem Chip stehen.
- Beleuchtungseinheit nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Beleuchtungseinheit ein Feld (Array) von LEDs ist.
- 15. Beleuchtungseinheit nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest einer der Leuchtstoffe auf einer vor dem LED-Feld angebrachten optischen Vorrichtung angebracht ist.
- 16. Beleuchtungseinheit nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass zur Erzeugung von weißem Licht die primär emittierte Strahlung im Wellenlängenbereich 370 bis 410 nm liegt, unter Verwendung eines blauen Leuchtstoffs ZnS:Ag.
- 17. Beleuchtungseinheit nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass zur Erzeugung von weißem Licht die primär emittierte Strahlung im Wellenlängenbereich 370 bis 410 nm liegt, unter Verwendung eines grünen Leuchtstoffs ZnS:Cu,Al wobei Cu und Al gemeinsam verwendet werden.
- Beleuchtungseinheit nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass zur
 Erzeugung von weißem Licht die primär emittierte Strahlung im Wellenlängenbereich 370 bis 410 nm liegt, unter Verwendung eines roten Leuchtstoffs ZnS:Cu,Mn, wobei Cu und Mn gemeinsam verwendet werden.
- Beleuchtungseinheit nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass zur Erzeugung von weißem Licht die primär emittierte Strahlung im Wellenlängenbereich 370 bis 410 nm liegt, unter gemeinsamer Verwendung eines blauen, grünen und roten Leuchtstoffs gemäß den Ansprüchen 16, 17, und 18.




FIG. 1









FIG. 2









































INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Int Ional Application No PCI/DE 01/02849

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 H01L33/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the International search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, PAJ, WPI Data, INSPEC

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	WO 00 32982 A (GEN ELECTRIC) 8 June 2000 (2000-06-08) page 5; line 17 -page 7, line 8	1-5,7,9
A	WO 98 39805 A (JUESTEL THOMAS; NIKOL HANS (DE); RONDA CEES (DE); PHILIPS PATENTVE) 11 September 1998 (1998-09-11) cited in the application the whole document -/	1-5,9, 13,14,16

Patent family members are listed in annex.
"T' later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X' document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken atone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art. "&" document member of the same patent family
Date of mailing of the International search report 04/12/2001
Authorized officer De Laere, A
· .

1

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Int onal Application No
Pur/DE 01/02849

		101702 01702049
	Ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	Dolmant to ships No.
Category °	Citation of document, with Indication, where appropriate, of the relevant passages	Retevant to claim No.
A	SATO Y ET AL: "FULL-COLOR FLUORESCENT DISPLAY DEVICES USING A NEAR-UV LIGHT-EMITTING DIODE" JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, PUBLICATION OFFICE JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS. TOKYO, JP, vol. 35, no. 7A, 1 July 1996 (1996-07-01), pages L838-L839, XP000733074 ISSN: 0021-4922 the whole document	1-5, 16-19
A	EP 0 933 823 A (PATRA PATENT TREUHAND; SIEMENS AG (DE)) 4 August 1999 (1999-08-04) column 6, line 32-45; figure 3	1,13-15
A	US 3 544 481 A (BARRY THOMAS L) 1 December 1970 (1970-12-01) the whole document	1,4,8
P,X	US 6 255 670 B1 (DUGGAL ANIL RAJ ET AL) 3 July 2001 (2001-07-03) the whole document	1,3-5,7, 9,13,15
P,A		2

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

nformation on patent family members

Int ional Application No PUI/DE 01/02849

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
WO 0032982	Α	08-06-2000	US	6299338 B	1 09-10-2001
			AU	1838700 A	19-06-2000
			WO	0032982 A	1 08-06-2000
WO 9839805	Α	11-09-1998	DE	19756360 A	1 10-09-1998
			DE	19802046 A	1 17-09-1998
			ΕP	0907970 A	1 14-04-1999
			EP	0907971 A	1 14-04-1999
			WO	9839805 A	1 11-09-1998
			WO	9839806 A	1 11-09-1998
			JP	2000509912 T	02-08-2000
			JP	2000511586 T	05-09-2000
			US	6051925 A	18-04-2000
			US	6084250 A	04-07-2000
EP 0933823	A	04-08-1999	DE	19803936 A	1 05-08-1999
			EP	0933823 A	2 04-08-1999
			JP	11289098 A	19-10-1999
US 3544481	Α	01-12-1970	DE	1811483 A	1 14-08-1969
			FR	1593789 A	01-06-1970
			GB	1170919 A	19-11-1969
US 6255670	B1	03-07-2001	US	6294800 B	1 25-09-2001

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

In lonales Aktenzeichen
Fui/DE 01/02849

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES I PK 7 H01L33/00

Nach der Internationalen Patentidassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchlerter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) $IPK \ 7 \ H01L$

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Geblete fallen

Während der Internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtt. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, PAJ, WPI Data, INSPEC

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Telle	Betr. Anspruch Nr.
A	WO 00 32982 A (GEN ELECTRIC) 8. Juni 2000 (2000-06-08) Seite 5, Zeile 17 -Seite 7, Zeile 8	1-5,7,9
A	WO 98 39805 A (JUESTEL THOMAS; NIKOL HANS (DE); RONDA CEES (DE); PHILIPS PATENTVE) 11. September 1998 (1998-09-11) in der Anmeldung erwähnt das ganze Dokument	1-5,9, 13,14,16

Wellere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen	X Siehe Anhang Patentramilie
 Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : "A" Veröffentlichung, die den altgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist "E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, ehnen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbertcht genannten Veröffentlichung betegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) "O" Veröffentlichung, die sich auf eine m\u00e4ndrliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht "P" Veröffentlichung, die vor dem Internationaten Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Priorit\u00e4tisdatum veröffentlicht worden ist 	 "T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundellegenden Prinzips oder der ihr zugrundellegenden Theorie angegeben ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Täligkeit beruhend betrachtet werden "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Täligkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit ehner oder mehneren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann nahellegend ist "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist
Datum des Abschlusses der Internationalen Recherche	Absendedatum des Internationalen Recherchenberichts
27. November 2001	04/12/2001
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk	Bevollmächtigter Bediensteter
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	De Laere, A

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Pur, JE 01/02849

		101/0E 01/0Z	
	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht komm	ondon Tolla	Anonatch Mr
Kategorie*	Dezerounung der Veronenhuchung, Soweil erfordenich unter Angabe der in Beitracht Komm	situen relie Betr.	Anspruch Nr.
А	SATO Y ET AL: "FULL-COLOR FLUORESCENT DISPLAY DEVICES USING A NEAR-UV LIGHT-EMITTING DIODE" JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, PUBLICATION OFFICE JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS. TOKYO, JP, Bd. 35, Nr. 7A, 1. Juli 1996 (1996-07-01), Seiten L838-L839, XP000733074 ISSN: 0021-4922 das ganze Dokument		1-5, 16-19
A	EP 0 933 823 A (PATRA PATENT TREUHAND; SIEMENS AG (DE)) 4. August 1999 (1999-08-04) Spalte 6, Zeile 32-45; Abbildung 3		1,13-15
Α	US 3 544 481 A (BARRY THOMAS L) 1. Dezember 1970 (1970-12-01) das ganze Dokument		1,4,8
P,X	US 6 255 670 B1 (DUGGAL ANIL RAJ ET AL) 3. Juli 2001 (2001-07-03) das ganze Dokument		1,3-5,7, 9,13,15
P,A			2
			·

1

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlich

n, die zur selben Patentfamilie gehören

Int nales Aktenzelchen
PurubE 01/02849

Im Recherchenbericht ngeführtes Patentdokume	nt	Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
WO 0032982	A	08-06-2000	US	6299338 B1	09-10-2001
			ΑU	1838700 A	19-06-2000
			WO	0032982 A1	08-06-2000
WO 9839805	Α	11-09-1998	DE	19756360 A1	10-09-1998
			DE	19802046 A1	17-09-1998
			EP	0907970 A1	14-04-1999
			ΕP	0907971 A1	14-04-1999
			WO	9839805 A1	11-09-1998
			WO	9839806 A1	11-09-1998
			JP	2000509912 T	02-08-2000
			JP	2000511586 T	05-09-2000
			US	6051925 A	18-04-2000
			US	6084250 A	04-07-2000
EP 0933823	A	04-08-1999	DE	19803936 A1	05-08-1999
			EP	0933823 A2	04-08-1999
			JP	11289098 A	19-10-1999
US 3544481	A	01-12-1970	DE	1811483 A1	14-08-1969
			FR	1593789 A	01-06-1970
			GB	1170919 A	19-11-1969
US 6255670	B1	03-07-2001	US	6294800 B1	25-09-2001

-5-

tiefblau) und die Verwendung von Leuchtstoffen, die unten aufgelistet sind, eine verbesserte spektrale Anpassung der LED-Emission ermöglicht wird und beliebige Farborte einstellbar werden, und zwar mit einer höheren Energieeffizienz als mit den konventionellen LEDs.

Anorganische Leuchtstoffe, die relativ langwellig anregbar sind, sind derzeit kaum bekannt. Überraschenderweise hat sich jedoch gezeigt, dass es eine Anzahl von anorganischen Leuchtstoffen gibt, die geeignet sind, um mit Strahlung einer Peak-Emissions-Wellenlänge von 370-430 nm noch effizient angeregt zu werden. Typische Halbwertsbreiten der Emission liegen bei 20 nm bis 50 nm. Die Absorption der Leuchtstoffe kann durch die gewählten Strukturparameter und chemische Zusammensetzung gesteuert werden. Solche Leuchtstoffe haben alle eine relativ kleine Bandlücke (typisch etwa 3 eV) oder sie haben ein starkes Kristallfeld für das Ion, welches das von der LED emittierte UV/Blau -Licht um 400 nm absorbiert.

Abhängig von der gewählten Lumineszenzwellenlänge der LED (370-430 nm) und abhängig von der gewünschten Farbwiedergabe und /oder dem gewünschten Farbort können bestimmte Kombinationen von Leuchtstoffen in der Leuchtstoffmischung gewählt werden. Die am besten geeignete Leuchtstoffmischung ist somit vom gewählten Ziel (Farbwiedergabe, Farbort, Farbtemperatur) und der vorhandenen LED-Emissionswellenlänge abhängig.

Jeder Leuchtstoff, der die oben erwähnten Bedingungen erfüllt, ist im Prinzip geeignet für die Anwendung. Leuchtstoffe, die effizient emittieren und im Gebiet von 370-430 nm effizient anregbar oder zumindest teilweise anregbar sind, sind in den folgenden Tabellen aufgeführt. Tab. 1 beschreibt geeignete blaue Leuchtstoffe mit einer Wellenlänge der Peakemission von 440 bis 485 nm, Tab. 2 geeignete grüne Leuchtstoffe mit einer Wellenlänge der Peakemission von 505 bis 550 nm und Tab. 3 geeignete rote Leuchtstoffe mit Wellenlänge der Peakemission von 560 bis 670 nm. Damit ist es erstmals möglich, LEDs mit hoher Effizienz herzustellen, die auf einer kurzwellig emittierenden Diode basieren, die mehrere Leuchtstoffe anregt.

15